

Испытательная лаборатория «Вега-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 144007, Россия, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, 27с4

Утверждаю:

Начальник лаборатории

И.П. Смирнов

08.07.2022 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 001/К-08/07/22 от 08.07.2022 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ООО ПОТОК. Адрес: 454138, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н КУРЧАТОВСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. 32, КВ. 9
Наименование объекта испытаний ¹	Скальный грунт
Изготовитель ¹	ООО ПОБЕДА. Адрес: 454080, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 61, ПОМ. 102
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/К-08/07/22
Идентификационный номер образца	№ 001/К-08/07/22
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 25100-2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: Н.И. Назаров

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Предел прочности на одноосное сжатие Rc, МПа	ГОСТ 25100-2020	Не менее 120	140
Плотность сухого грунта ρd, г/см ³	ГОСТ 25100-2020	Не менее 2,50	3,00
Пористость n, г/см ³	ГОСТ 25100-2020	От 10 до 30	19
Степень растворимости, г/л	ГОСТ 25100-2020	Больше 100	110
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут	ГОСТ 25100-2020	Не более 0,005	0,003
Размер фракций, мм	ГОСТ 25100-2020	0-500	0-300
Содержание карбонатов, %	ГОСТ 25100-2020	95-100	97
Терригенная составляющая, %	ГОСТ 25100-2020	0-5	3
Модуль деформации массива, МПа	ГОСТ 25100-2020	От 20000 до 100000 включ.	15000
Относительная скорость упругих продольных волн, д.е.	ГОСТ 25100-2020	Более 0,6	0,8

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Вега-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 144007, Россия, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, 27с4

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ