

Результаты испытаний

Таблица 2

Объект испытаний (шифр пробы/образца в ИЦ)	Определяемая характеристика (показатель)	Ед. изм.	Требования НТД			Нормативный документ на метод испытания (раздел, пункт)	Фактические значения показателя	Соответствие характеристике требованиям нормативной (проектной) документации
			Нормативная (проектная) документация (раздел, пункт)	Наименование показателя	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Базальт	Содержание оксида алюминия	%				ГОСТ 8269.1-97 п.4.4	14,75	
	Содержание оксида кремния	%	-	-	-	ГОСТ 8269.1-97 п.4.4	46,68	
	Содержание оксида кальция	%	-	-	-	ГОСТ 8269.1-97 п.4.4	13,71	
	Содержание оксида магния	%	-	-	-	ГОСТ 8269.1-97 п.4.4	3,07	

Примечание:

1. Модуль кислотности горной породы был рассчитан как отношение суммы оксида кремния и оксида алюминия к сумме оксида кальция и оксида магния. Модуль кислотности 3,89

Исполнитель
 Инженер ЛФХИ ИЦ ООО «УралНИИСтром»  Е. А. Бабичева

